

## JOTUN DryTech Murmaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Diffusionsåben og vandafvisende silikoneemulsionsmaling til udendørs brug.



#### Egenskaber og fordele

Holder al murværk pænt længe. Modvirker afskalninger. Smudsafvisende. 2i1 unik teknologi – både diffusionsåben og vandafvisende.

**JOTUN DryTech Murmaling** er i klassen for høj diffusionsåbenhed iht. EN ISO 7783-2/DIN 52615 ( $S_d < 0,14$  m) og i klassen for lav vandabsorbtion iht. EN ISO 1062-3 ( $W_{24} < 0,1$  kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>).

Brug af lysægte, mineralske pigmenter og fyldstoffer giver meget god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel.

#### Anvendelsesområde

For alle typer af murværk, fundament, beton, både ubehandlet og tidligere malede.



Vann/  
JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Toning</b>	Tones i <b>Jotun Multicolor</b> . C-base kan kun tones på <b>Jotun Multicolor</b> maskiner med mineralske tonepastaer. Øvrige baser kan tones på alle <b>Jotun Multicolor</b> maskiner.
<b>Kulører</b>	Hvid, Isgrå 7356 (Lys grå base), Idyll 4456 (Medium grå base), Kveldsskygge 4455 (Mørk grå base) og 4855 Lavendelgrå (Dybgrå base). Farver iht. Jotuns murvifte og Jotuns mur farvekort.
<b>Glansgrad</b>	Mat
<b>Generisk type</b>	Silikoneemulsionsmaling
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	43.2 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.54
<b>pH værdi</b>	8.5 til 9.6
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,38 mm (0,015")
<b>Sprøjtevinkel</b>	40° - 80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Fortynding

Produktet må ikke fortyndes. Produktet må ikke tilsættes olier/compounds.

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	6 - 9	111 - 167	48 - 72
<b>Kommentarer:</b>	Afhængig af underlaget.		

### Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være over +5°C og under +25°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

## Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	10°C
Overfladetemperatur	23 °C	10°C

Støvtør	1 time(r)	2 time(r)
Kan overmales efter	10 time(r)	20 time(r)

Under ugunstige tørreforhold (høj luftfugtighed, tåge, regn, lav temperatur) kan blanke, let klæbrige striber forekomme på malingfilmen. Striberne består af vandopløselige stoffer og vil forsvinde ved gentagne eller kraftige regnbyger. Malingens åndbare og beskyttende egenskaber forringes ikke, hvis der kommer striber.

Påføringsintervall/ Intervall mellan strykningar/ Interval between coats	0t (h)	10t (h)	20t (h)	Ved ca. 50% luftfugtighed/ At approximately 50% rel. humidity
	+23 °C	+10 °C		

## Brugsanvisning

Forarbejde:	Underlaget skal være bæredygtigt, rent, fast og tørt. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> med efterfølgende skylning med rent vand. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.
Grundning:	Ubehandlet/bar mur/puds/beton grundes med <b>JOTUN DryTech Mur Primer</b> .
Mellemstrygning:	Udjævning af små sprækker og ujævnheder: <b>JOTUN DryTech Murfiller</b> Udjævning af strukturforskel i underlaget og udfyldning af revner på op til 0,5 mm; 1 x <b>JOTUN DryTech Murfiller</b> Påføres med pensel – krydspensles. Skal altid overmales med <b>JOTUN DryTech Mur Maling</b> .
Topstrøg:	2 strøg <b>JOTUN DryTech Murmaling</b> . Hvis <b>JOTUN DryTech Murfiller</b> er påført, er det nok med 1 x <b>JOTUN DryTech Mur Maling</b> .

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4185867

Sikkerhedsregler

0-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.