
Bygningsdel	Dato	:	04-07-2017
Arbejdsbeskrivelse – Let facadebeklædning, Swisspearl Patina Original 8 mm	Rev.dato:	:	08-02-2024
Bygningsbeskrivelse	Side	:	1/5

Udarbejdet: TDM

Kontrolleret: TDM

Godkendt: TDM

Let facadebeklædning, Swisspearl Patina Original 8 mm**4.1 Orientering**

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

NOTE

I basisbeskrivelsens generelle specifikationer angives:

3.2.7 Fibercementplader

Følgende fibercementplader skal anvendes:

- Swisspearl Patina Original
- 8 mm, standard pladestørrelse; 1192 x 2500 mm, 1192 x 3050 mm eller projektspecifik
- Pladen er gennemfarvet og leveres i farve Pxxx
- Pladerne leveres med en mat, let slebet, overflade så grundpladens naturlige struktur, nuancer og variation skinner igennem.
- Pladen er hydrofoberet, for bedre smudsafvisning
- Brandklasse EN 13501, A2, s1-d0
- Fibercementpladerne skal være omfattet af en 20 års garanti som dækker op-rindelige mangler ved pladerne.

Fastgørelsesmidler som følgende:

- Rustfri A2 Swisspearl Facadeskruer.

Følgende aluminiums-inddækninger, løskanter mv skal anvendes:

- Swisspearl lysningsprofil
- L-Profil
- Udvendigt hjørne, kvadrat
- Indvendigt hjørne, kvadrat
- Udvendigt hjørne, spids

Øvrige fjernes herefter fra dette afsnit

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter:

- levering og montering af let facadebeklædning, inklusiv vindspærre, på skelet-underlag i henhold til tegning

4.3 Lokalisering

Facadebeklædningen er lokaliseret.....

4.4 Tegningshenvisning

Tegning	x
Tegning	x

Bygningsdel Dato : 04-07-2017
 Arbejdsbeskrivelse – Let facadebeklædning, Swisspearl Patina Original 8 mm Rev.dato:08-02-2024
 Bygningsbeskrivelse Side : 2/5

Tegning x

4.5 Koordination

Arbejdet skal koordineres med ...

4.6 Tilstødende bygningsdele

4.6.1 Forudgående bygningsdele

Bærende underlag

x
x
x
x

4.6.2 Efterfølgende bygningsdele

x
x
x

4.7 Projektering

xx

4.8 Undersøgelser

xx

4.9 Materialer og produkter

Facadeplade	Swisspearl Patina Original, 8 mm bredde xxxx, længde xxxx, farve Pxxx
Underlag	EPDM bånd, 3 x 50/100 mm
Understøtning	min 22 x 95 mm ved pladesamlinger 22 x 45 mm ved mellemunderstøtning Ved anvendelse af stål- og aluminiumsunderstøtning skal disse have en godstykkelse, min 0,7 mm
Vindspærre	9 mm Swisspearl Windstopper, farve grå - Natur
Indskudsliste	Swisspearl 11 -z, 12 - h, 13 - H.
Fastgørelse, træ	Med forboring ø 8 mm, Swisspearl facadeskrue, CSR-W 4,5 x 30/36/41 mm rustfri, umalet / farve svarende til facadeplade. Uden forboring, Swisspearl vingeskrue, CSW-W 4,9 x 38 mm rustfri, umalet / farve svarende til facadeplade
Fastgørelse, stål	Med forboring ø8 mm, Swisspearl facadeskrue, SCR-S 4,8 x 29 mm rustfri, umalet / farve svarende til facadeplade.

Swisspearl Nitter,

Bygningsdel	Dato	:	04-07-2017
Arbejdsbeskrivelse – Let facadebeklædning, Swisspearl Patina Original 8 mm	Rev.dato:	:	08-02-2024
Bygningsbeskrivelse	Side	:	3/5

Stål 4,8x20 mm rustfri
farve svarende til facadeplade.

Fastgørelse, Alu. Swisspearl nitter,
Aluminium 4,0x20 mm
farve svarende til facadeplade.

Aluminiumslister Lysningsprofil, L-profil og hjørneprofiler jf projekt

Understøtninger

Understøtninger udføres af min 22 mm høvlet træ eller tilsvarende stålprofil ved fastgørelse med skruer eller nitter.
Understøtningsafstand fremgår af Swisspearl monteringsanvisning.

Fastgørelsesmiddel

Facadeplader fastgøres med Swisspearl facadeskruer eller Swisspearl Nitter.

Aluminiumslister

Lysningsprofiler, L-profiler samt hjørneprofiler udføres med Swisspearl profiler i henhold til tegninger

4.10

Udførelse

Forudgående bygningsdele

Tilstødende bygningsdele forudsættes færdige med måltolerancer som angivet på tegning (xx)x.x.
Installationer, rørføringer og el-kabler forudsættes færdigmonteret i underliggende konstruktion.

Montering af Swisspearl Windstopper

Swisspearl Windstopper skal monteres i tørvej. Der monteres uden forboring med Swisspearl Universalskruer eller ringsøm. Understøtning er min. 45 mm brede træregler eller 40 mm brede stålprofiler. Monteringsafstande fremgår af Swisspearl anvisning 382. Pladerne monteres knas over lodrette understøtninger. I vandrette samlinger monteres z- eller h-profil. Ved montering på vandrette understøtninger monteres H-profil i lodrette samlinger.

Montering af understøtning for facadeplader

Understøtninger monteres på fladen og skrues eller sømmes til den bærende konstruktion igennem vindspærren. Ved vandrette understøtninger monteres den nederste understøtning først. Der monteres efter snor, parallelt med soklen. Vandrette understøtninger, monteres med min. 12 mm afstand til vindspærre. Understøtningen fastgøres med afstand på maks 600 mm for 8 mm plader.

Montering af facadeplader

Opsætningen af facadeplader skal ske i tørvej. Pladerne opsættes på EPDM bånd. I samlinger mellem plader, anvendes 90/100 mm EPDM bånd og på mellemunderstøtninger 30/50 mm EPDM bånd. Ubearbejdede understøtninger, skal dækkes helt med EPDM bånd. EPDM fikseres med klammer.

Bygningsdel	Dato	:	04-07-2017
Arbejdsbeskrivelse – Let facadebeklædning, Swisspearl Patina Original 8 mm	Rev.dato:	:	08-02-2024
Bygningsbeskrivelse	Side	:	4/5

Pladerne opsættes med fuger svarende til pladetykkelsen – 8 mm.

Pladerne fastgøres med facadeskruer.

Der skal altid forbores i facadeplader, med mindre der anvendes skruer med selvskærende borespids.

Facadeplader fastgøres med skrueafstand på maks 400 mm indtil 8 etager, og maks 300 mm over 8 etager. Afstande er angivet for en vindlast på 1,75 kN/m²

Ved plader som tildannes på byggepladsen, skal skårne kanter affases med sandpapir

Ventilation

Alle facadeplader skal monteres så der er minimum 22 mm lodret luftspalte som ventilation bag pladerne. Ved top og bund skal den fri åbningsspalte være minimum 10 mm.

Der skal være minimum 10 mm gennemgående luftspalte i facadebeklædningen pr. etagehøjde.

Bearbejdning

Ved bearbejdning af plader er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på pladerne. Bore- og skærestøv fjernes med en blød børste og evt. med rindende vand.

Kantforsegling

Swisspearl Patina Original skal **ikke** kantforsegles ved skærring af pladen

Bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet skal ske iht. lokale og nationale regler.

4.11 Mål og tolerancer

Tolerancer

xxx

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø

Bearbejdning

Brugbart værktøj kan opdeles i tre hovedgrupper:

Håndværktøj

Frembringer normalt ikke støvkoncentrationer af problematisk omfang. Anvendes normalt kun til mindre bearbejdnings, og hvor der kun stilles beskedne krav til snitkvaliteten.

Langsomtgående el-værktøj

Elektrisk drevne værktøjer, der arbejder ved lave omdrejninger, frembringer normalt ikke fint støv, men groft støv, smuld eller spåner. Snitkvaliteten afhænger af værktøjstype.

Bygningsdel	Dato	:	04-07-2017
Arbejdsbeskrivelse – Let facadebeklædning, Swisspearl Patina Original 8 mm	Rev.dato:	:	08-02-2024
Bygningsbeskrivelse	Side	:	5/5

Hurtiggående el-værktøj

Elektriske håndrundsave efterlader en ren og skarp snitflade. Frembringer normalt fint støv, som på grund af skivens periferihastighed slynges ud i operatørens ånde-drætszone. Det er derfor nødvendigt at tilslutte saven en effektiv støvafsugning. Vinkelslibere frembringer også fint støv og må derfor kun anvendes, såfremt der er etableret effektiv støvafsugning.

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlægning